



PERFECT SEAL

ИДЕАЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК

АКРИЛ ШПАКЛЕВОЧНЫЙ БЫСТРЫЙ

УЛЬТРАЛЕГКИЙ ШПАКЛЕВОЧНЫЙ ГЕРМЕТИК

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Ультралегкий
- Практически не дает усадки
- Окрашивается водными и синтетическими красками
- Шлифуется после отверждения
- Прост в нанесении и очистке
- Не вызывает коррозию металлов

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

«АКРИЛ ШПАКЛЕВОЧНЫЙ БЫСТРЫЙ» практически не дающий усадки, готовый к использованию ультралегкий выравнивающий герметик для заполнения и ремонта трещин и отверстий в стенах и потолках.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

«АКРИЛ ШПАКЛЕВОЧНЫЙ БЫСТРЫЙ» был специально разработан для выравнивания мелких неровностей, обработки статичных соединений элементов отделки, заделки углублений от шляпок саморезов в стенах и потолках из гипсокартона внутри помещений. Также подходит для устранения и сглаживания отверстий и трещин в бетоне, гипсе, кирпиче и штукатурке.

ОГРАНИЧЕНИЯ

-Не подходит для постоянного контакта с водой.
-Не подходит для поверхностей из полиэтилена, полипропилена, поликарбоната, полиметилметакрилата, политетрафторэтилена, мягких пластмасс, неопрена и битумного материала.

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

«АКРИЛ ШПАКЛЕВОЧНЫЙ БЫСТРЫЙ» может быть нанесен при помощи пистолета-экструдера. После нанесения на поверхность или в шов, продукт может быть выровнен при помощи шпателя. Для достижения оптимального результата продукт следует наносить без излишнего давления на слой материала.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ⁽¹⁾

Основа		Акриловая дисперсия
Температура нанесения		от +5 до +30 °C
Плотность	ISO 1183-1	0,6 г/мл
Текучесть	ISO 7390	2 мм
Образование поверхностной пленки	DBTM 16 при +23°C /50 % RH	5 мин.
Усадка		< 5 %
Температура эксплуатации		от -20 до +75 °C
Морозостойкость при транспортировке		до -15 °C

⁽¹⁾Вышеуказанные технические характеристики верны при t° +23 °C и относительной влажности воздуха 50 %. В других условиях характеристики могут измениться.

ПОДГОТОВКА И ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Температура нанесения: от +5 °C до +40 °C (температура окружающей среды и поверхностей). Все поверхности должны быть твердыми, чистыми, сухими, без следов масел и

пыли. Поверхности должны быть очищены от осыпающихся частиц. Абсолютная сухость абсорбирующих поверхностей не требуется. Перед нанесением необходимо проверить адгезию. Завершающая отделка и выравнивание поверхности выполняется при помощи смоченного в воде шпателя/лопатки.

ОКРАШИВАЕМОСТЬ

«АКРИЛ ШПАКЛЕВОЧНЫЙ БЫСТРЫЙ» может быть окрашен только после полного высыхания. Во время высыхания продукт подвергается усадке, которая может вызвать растрескивание краски.

Окрашивается красками на водной и синтетической основах. Окрашивание красками с высоким содержанием воды может привести к растрескиванию. Перед применением рекомендуется проверить совместимость с краской.

ОЧИСТКА

Свеженанесенный материал и инструменты можно удалить влажной ветошью. Застывший материал удаляется механическим способом. Руки можно вытереть влажными салфетками.

ЦВЕТ(А)

Белый

УПАКОВКА

Картридж 280 мл., 12 шт. в коробке

Bostik LLC

ООО «БОСТИК» 127018 г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Phone : (495) 787 31 71

Fax : (495) 787 31 72

E-mail : inforu@bostik.com

www.bostik.ru

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Артикул	ВОК638370
Штрих-код	5902232638370
Кол-тво в гофрокоробе, шт.	12
Количество на паллете, шт.	1248

СРОК ГОДНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ

Срок годности при хранении в сухом месте в невскрытой оригинальной упаковке при температуре от +5 до +25 °С составляет до 12 месяцев с даты производства.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Перед использованием продукта рекомендуется детально ознакомиться с паспортом безопасности данного вещества. Паспорта безопасности доступны по запросу и на веб-сайте компании.

СЕРТИФИКАТЫ

Рецептура, данного продукта сертифицирована на соответствие:

EN 13963: 1A

M1

Emicode EC1 Plus

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительно-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +7 495 787 31 71

