

Грунтовка концентрат бесцветная «GOLDBASTIK BS 02» (для впитывающих оснований)



5 л

10 л

ПРЕИМУЩЕСТВА

- под окраску и оклейку обоями;
- глубоко проникает и закрепляет осыпающиеся поверхности;
- увеличивает адгезию (сцепляемость) покрытия к основанию, уменьшает водопоглощение;
- паропроницаема – не изолирует водяные пары внутри помещения, поверхность «дышит»;
- быстро сохнет (не более 4 часов);
- не содержит органических растворителей;
- после высыхания образует **бесцветное** покрытие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---------------------------|---|
| Форма выпуска | концентрат 1:1 |
| Состав | водная дисперсия акрилового сополимера, функциональные добавки, деионизированная вода |
| Консистенция | низковязкая жидкость |
| Цвет покрытия | прозрачный после высыхания |
| Плотность | ок. 1,0 г/см ³ |
| Время полного высыхания | до 4 часов (в зависимости от условий проведения работ) |
| Готовность к эксплуатации | через 4 часа |

| | |
|--------------------------|---|
| Способ нанесения | кисть, щетка, валик |
| Расход (концентрата 1:1) | 50-100 г/м ² или 10-20 м ² /кг |
| Количество слоев | 1-2 слоя |
| Условия применения | температура воздуха, грунтовки и основания не ниже +5 °С, влажность воздуха менее 80% |
| Применение | внутри и снаружи помещений |
| Морозостойкость | нет, не допускать замерзания |
| Пожароопасность | нет, группа горючести по ГОСТ 30244 - Г1 |

Отдел продаж (внутренний рынок)



+375 29 395-55-30
+375 29 395-50-11
+375 17 377-55-30



natalia@goldbastik.com

Отдел продаж (экспорт)



+7 977 395-40-85
+375 29 395-55-49
+375 17 377-55-30



oleg@goldbastik.com

Отдел по техническому сопровождению



+375 29 395-50-88



info@goldbastik.com



| | |
|----------------------------------|---|
| Гарантийный срок хранения | 2 года, в заводской невскрытой упаковке |
| Условия хранения | при температуре от +5 до +35°C |

НАЗНАЧЕНИЕ

Высококачественная водно-дисперсионная акриловая глубокопроникающая грунтовка для укрепления и пропитки пористых, непрочных и сильновпитывающих оснований (гипс, кирпич, бетон, штукатурка и др.). Предназначена для работ внутри и снаружи помещений перед шпатлеванием, оштукатуриванием, окраской, оклейкой обоями, укладкой керамической плитки, приклеиванием теплоизоляционных плит, устройством самонивелирующихся цементных покрытий на полах и т.п.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Работы следует выполнять в сухих условиях при температуре воздуха, основания и грунтовки не ниже +5°C и относительной влажности воздуха менее 80%. Основание должно быть прочным, чистым, сухим и не содержать веществ, препятствующих адгезии. Отслаивающийся материал и старые непрочные покрытия следует полностью удалить шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. Окна, двери и прочие элементы, не подлежащие грунтованию, укрыть малярной лентой.

2. **Концентрат.** Взболтать и разбавить водой в отношении 1 к 1, перемешать. Наносить кистью, щеткой или валиком в 1-2 слоя (в зависимости от состояния поверхности) с промежутком не менее 1 часа. Последующие работы после грунтования производить через 4 часа.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранение и транспортировка при температуре от +5 до +35°C в заводской невскрытой упаковке. Не подвергать воздействию влаги, тепла, прямых солнечных лучей. Пустую тару утилизировать как бытовой мусор.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения рассматриваемой продукции. По этой причине производитель не несет ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала либо применением материала не по назначению. Успех проведения работ зависит от профессионализма и практического опыта исполнителя работ, так и тщательного исполнения инструкций в настоящем техническом описании. За дополнительной консультацией следует обращаться в отдел по техническому сопровождению GOLDBASTIK. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические описания на продукцию без предварительного уведомления. Всегда актуальная информация о продуктах доступна по адресу www.goldbastik.com.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Малоопасное вещество (4-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007). Хранить в недоступном от детей месте. Использовать индивидуальные средства защиты. Избегать контакта с глазами и кожей. При попадании грунтовки в глаза следует немедленно обильно промыть их чистой водой и обратиться к врачу.

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

1. Соответствует требованиям СТБ 1263-2001 «Композиции защитно-отделочные строительные. Технические условия.».
2. Соответствует требованиям ТР 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы изделия. Безопасность.».
3. Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на территории Таможенного союза.
4. Качество продукции гарантируется системой управления качеством, сертифицированной по ISO 9001:2015.

