

Удалитель цемента, чистящее средство «GOLDBASTIK BL 41». Концентрат 1:2



1 л

5 л

ПРЕИМУЩЕСТВА

- для растворения остатков цемента, затирки, клея и ВД краски;
- удаляет застаревшие пятна, ржавчину, копоть и солевые отложения;
- подходит для послестроительной уборки;
- очищает инструменты;
- видимый эффект уже через 10 минут.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма выпуска	готовый состав / концентрат 1:2
Состав	вода, соляная кислота 5-15%, органическая кислота, растворитель. Не содержит запрещенных в ЕС химических веществ
Консистенция	низковязкая жидкость
Цвет покрытия	бесцветный
Плотность	готовый состав - ок. 1,03 г/см ³ , концентрат - ок. 1,1 г/см ³

Готовность к эксплуатации	после очистки поверхности
Способ нанесения	распыление, кисть, губка
Расход рабочего раствора	100-300 г/м ² в зависимости от типа поверхности и степени загрязнения
Количество слоев	1 слой с подсушкой 5-15 мин. до неполного высыхания
Условия применения	температура воздуха, средства и основания не ниже +5 °C
Применение	внутри и снаружи помещений
Морозостойкость	да, допускается транспортное замораживание

Отдел продаж (внутренний рынок)



+375 29 395-55-30
+375 29 395-50-11
+375 17 377-55-30


natalia@goldbastik.com

Отдел продаж (экспорт)



+7 977 395-40-85
+375 29 395-55-49
+375 17 377-55-30


oleg@goldbastik.com

Отдел по техническому сопровождению



+375 29 395-50-88


info@goldbastik.com



Пожароопасность	нет
Условия хранения	при температуре от +5 до +35°C
Гарантийный срок хранения	3 года, в заводской невскрытой упаковке

НАЗНАЧЕНИЕ

GOLDBASTIK BL 41 — сильноокислородное концентрированное чистящее средство для очистки строительных материалов и инструмента от цементных загрязнений, пятен от ржавчины, копоти и солевых отложений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для удаления остатков цементных растворов с кислотостойких поверхностей, для очистки кирпичных стен от бетонных брызг, остатков кладочного раствора, извести и высолов, для удаления пятен от ржавчины, а также плиточного клея и затирки для швов, для послестроительной уборки помещений, удаления серы и копоти с фасадов зданий.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. **Предварительно протестировать устойчивость материала на незаметном участке!** Концентрат необходимо развести водой в зависимости от типа поверхности.

Крупные, старые остатки цементных растворов: использовать без разбавления

Цементный налет, раствор для затирки швов: развести водой в соотношении 1:2-1:5

Остатки извести, водоземulsionных красок: развести водой в соотношении 1:5-1:10

Послестроительная уборка: развести водой и моющим средством в соотношении 1:10

Пятна от ржавчины: развести концентрат водой в соотношении 1:5-1:15

2. Нанести рабочий раствор на поверхность при помощи распылителя, кисти или губки. Дать подействовать 5-15 минут. Не давая высохнуть поверхности, протереть мокрой губкой и смыть большим количеством воды.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортировать и хранить отдельно от пищевых продуктов в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +35°C. Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей. Допускается замораживание. После размораживания чистящие свойства сохраняются.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание, агрессивная жидкость! При работе со средством использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки. При попадании на кожу смыть водой. При необходимости обратиться к врачу. Использовать в помещениях с достаточной вентиляцией. Избегать попадания концентрата в окружающую среду. Беречь от детей!

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

1. Соответствует требованиям ТУ.
2. Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на территории Таможенного союза.
3. Не подлежит обязательной сертификации.
4. Качество продукции гарантируется системой управления качеством, сертифицированной по ISO 9001:2015.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения рассматриваемой продукции. По этой причине производитель не несет ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала либо применением материала не по назначению. Успех проведения работ зависит от профессионализма и практического опыта исполнителя работ, так и тщательного исполнения инструкций в настоящем техническом описании. За дополнительной консультацией следует обращаться в отдел по техническому сопровождению GOLBASTIK. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в техническое описание на продукцию без предварительного уведомления. Всегда актуальная информация о продуктах доступна по адресу www.goldbastik.com.

