



# GOLDBASTIK



## МАСТИКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ WATER BLOCK



**100%**  
ЗАЩИТА

**Масса: 4 кг**

- идеально для кухонь и санузлов
- под керамическую плитку
- для стен и полов
- высокое сцепление с основанием
- подходит для системы “тёплый пол”
- для внутренних работ



## Мастика гидроизоляционная МПД

**Форма выпуска:** готовый к применению

**Основа:** водная дисперсия полимеров, наполнители и модифицирующие добавки.

**Цвет покрытия:** голубой

**Плотность, г/см<sup>3</sup>:** 1,4

**Содержание нелетучих веществ:** не менее 70%

**Прочность сцепления с основанием:** не менее 0,6 МПа

**Относительное удлинение при растяжении:** не менее 250%

**Расход:** ок. 1,0 кг/м<sup>2</sup> (при толщине ровного слоя 1,0 мм)

**Готовность к нанесению последующих составов:** через 12 часов при температуре (18-20)°С и влажности воздуха 50%

**Способ нанесения:** вручную кистью или валиком

**Применение:** внутри помещений

### Преимущества:

- высокая водонепроницаемость;
- высокое сцепление с основанием;
- высокая эластичность;
- на водной основе.

### Назначение:

Мастика гидроизоляционная МПД представляет собой водную дисперсию полимеров, наполнителей и модифицирующих добавок, голубого цвета. Применяется для гидроизоляции влажных и сырых помещений. Не содержит битума и растворителей.

### Условия нанесения и способ применения:

**Условия применения.** Температура применения от +10°С до +25°С. Влажность воздуха от 50 до 60%. Влажность основания: бетон должен содержать не более 2% остаточной влаги, гипс — не более 0,5%, штукатурки — не более 1%, а обогреваемые основания — не более 0,3%.

**Подготовительные работы.** Основание должно быть прочным, чистым, сухим, очищенным от масла, жира, пыли и отдельных непрочных участков покрытий (лака, краски, раствора). Трещины и швы зашпаклевать.

Слабо и умеренно впитывающие, а также мелящиеся основания предварительно обработать грунтовкой GOLDBASTIK BS 01. Сильновпитывающие основания, такие как газопенобетон, обработать мастикой гидроизоляционной, разбавленной водой в соотношении 1:1.

**Приготовление и нанесение.** Мастика гидроизоляционная МПД готова к применению. Перед использованием перемешать.

Мастика наносится по всей поверхности минимум в два слоя в неразбавленном виде кистью, щеткой или валиком на полностью высохшее загрунтованное основание. Нанесение должно выполняться равномерно тонким слоем. Общая толщина покрытия в любом месте не должна превышать 0,8 мм. Предварительно места стыков стен, стен и пола обработать гидроизоляцией и в еще свежий слой уложить стеклосетку или строительный бинт, загладить шпателем проступившую через сетчатую основу гидроизоляцию.

Минимальный срок высыхания каждого слоя — около 4 часов (при +20°С и влажности воздуха 50%). При более высокой влажности и более низких температурах время сушки может удлиниться. Нанесение трех слоев рекомендуется для пористых оснований. Следует соблюдать минимальные величины расхода материала: толстый слой гидроизоляции сохнет очень медленно, поэтому требуется наносить несколько тонких слоев с просушкой каждого перед нанесением следующего.

### Меры безопасности:

Хранить в недоступном для детей месте. Избегать контакта с глазами и кожей, использовать средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза следует немедленно обильно промыть их водой.

### Хранение и утилизация

Хранение и транспортировка при температуре от +5°С до +25°С в заводской невскрытой упаковке. Не подвергать воздействию влаги, тепла, прямых солнечных лучей. Пустую тару и остатки продукта утилизировать как бытовой мусор. Допускается до 5 циклов кратковременного замораживания (не более 24 часов до -40°С).

### Производитель:

220141, Республика Беларусь,  
г. Минск, ул. Стариновская, д. 2, пом. 173  
тел./факс (017) 392-44-61  
e-mail: info@goldbastik.com  
www.goldbastik.com



### Техническая поддержка:

Тел. моб.: (029) 395-55-30  
e-mail: info@goldbastik.com