

# FIX ALL CRYSTAL

Дата: 29.05.2015

Страницы: 1 из 2

**Технические данные:**

Основа	SMX Гибридный полимер®
Консистенция	Стабильная паста
Механизм отверждения	Влажная полимеризация
Образование поверхностной пленки*	Ок. 10 минут (при 20°C и отн. влажности 65%)
Скорость отверждения*	2-3 мм в сутки (при 20°C и отн. влажности 65%)
Твердость по Шору А	38±5
Упругое восстановление	> 75%
Максимальная деформация	20%
Термостойкость	От - 40°C до +90°C
Максимальна упругость	2,40 Н/мм <sup>2</sup> (DIN 53504)
Модуль эластичности	0,8 Н/мм <sup>2</sup> (DIN 53504)
Удлинение до разрыва	300% (DIN 53504)
Температура применения	От - 5°C до +35°C

\* Величина может изменяться в зависимости от условий окружающей среды (температура, влажность, тип поверхности и т.д.)

**Описание продукта:**

Постоянно эластичный идеально прозрачный универсальный клей-герметик с нейтральным отверждением на основе МС-полимера®.

Отличная адгезия к различным строительным материалам. Можно использовать даже на влажных поверхностях. Без запаха, не содержит растворителей, устойчив к действию многих химических веществ – слабых кислот, щелочей, растворителей и масел. После отверждения можно красить – также водными красками. Устойчив к воздействию атмосферных условий и ультрафиолетовому излучению.

**Области применения:**

- Склеивание и заполнение фуг в панелях, порогах, подоконниках, декоративных планках, изоляционных плитах, пробке, стекле и минеральной вате на поверхностях из дерева, ДСП, штукатурке, кирпиче, металле и тп.
- Структурное склеивание в вибростойких конструкциях.
- Приклеивание зеркал.
- Склеивание и герметизация натурального камня (мрамор, гранит и т.д.).

**Упаковка:**

Цвет: прозрачный бесцветный

Упаковка: тубик 80 мл; туба 290 мл.

**Хранение:**

18 месяцев в закрытой упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5°C до +25°C.

**Ширина зазора:**

Минимальная ширина и глубина шва: 2 мм.  
Рекомендации: ширина = глубина

**Инструкция по применению:**

Поверхности должны быть обезжирены, очищены от пыли и грязи.

Пористые поверхности рекомендуется покрыть грунтом Primer 150.

В случае глубоких щелей использовать уплотнительный шнур.

Для предотвращения загрязнения и получения ровного шва следует вдоль шва наклеить малярную ленту, которую удалить сразу после нанесения герметика.


Накладывать ручной или пневматический выдавливающий пистолет.

Температура применения: от +1°C до +30°C

Выравнивание мыльным раствором до образования поверхностной пленки

Очистка с помощью уайт-спирта, непосредственно после нанесения, не дожидаясь отверждения

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и различных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственности за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание.



---

## FIX ALL CRYSTAL

---

Дата: 29.05.2015

Страницы: 2 из 2

**Рекомендации по безопасности:**

- Стандартная промышленная техника безопасности.
- Избегать контакта с кожей.
- В случае контакта с кожей немедленно промыть водой.
- Может вызывать раздражение глаз.
- Во время работы хорошо проветривать помещения.
- Хранить от детей.

**Нормы и сертификаты:**

Продукт производится компанией Soudal NV в Турнхоут, Бельгия, согласно нормам качества ISO 9001.2000.

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и различных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственности за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание.