

## Клей для стеклообоев «GOLDBASTIK BF 04»



1 л

5 л

15 л

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- уже готовый к применению;
- влагостойкий и исключительно прочный клеевой шов;
- без запаха, прозрачный после высыхания, не желтеет/не темнеет;
- подходит для "паутинки", легко наносится валиком без разбрызгивания;
- длительное время корректировки полотна, открытое время - до 30 мин.;
- пастообразная тиксотропная консистенция для удобства нанесения и распределения по поверхности;
- клеевой шов выдерживает неоднократное намочение (особенно важно при нанесении последующих отделочных слоев);
- адгезия и надежность изготовленного в заводских условиях готового клея выше, чем у сухих обойных клеев, растворимых в воде;
- содержимое ведра длительно сохраняет свойства даже при неполном использовании и дальнейшем герметичном хранении;
- не содержит органических растворителей.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Форма выпуска</b>	готовый к применению
<b>Состав</b>	синтетическое связующее на виниловой основе, модифицированный крахмал, функциональные добавки, вода
<b>Консистенция</b>	тиксотропная, средняя вязкость
<b>Цвет покрытия</b>	прозрачный после высыхания
<b>Плотность</b>	ок. 1,02 г/см <sup>3</sup>
<b>Открытое время</b>	до 30 мин.

**Время полного высыхания\*** ок. 24 часов

**Готовность к эксплуатации** через 24 часа

**Способ нанесения** кисть, валик

**Расход\*\*** 200-250 г/м<sup>2</sup> (стеклоткань средней плотности),  
300-350 г/м<sup>2</sup> (стеклохолст)

**Условия применения** Т воздуха, клея и основания от +10°С до +30°С, влажность воздуха < 80%

**Применение** внутри помещений

**Морозостойкость** нет, не допускать замерзания (кроме морозостойкой модификации)

#### Отдел продаж (внутренний рынок)



+375 29 395-55-30  
+375 29 395-50-11  
+375 17 377-55-30



natalia@goldbastik.com

#### Отдел продаж (экспорт)



+7 977 395-40-85  
+375 29 395-55-49  
+375 17 377-55-30



oleg@goldbastik.com

#### Отдел по техническому сопровождению



+375 29 395-50-88



info@goldbastik.com

<b>Пожароопасность</b>	нет
<b>Условия хранения</b>	от +5 до +30 °С
<b>Гарантийный срок хранения</b>	2 года, в заводской невскрытой упаковке

\* При температуре воздуха +20 °С и относительной влажности воздуха 65%. При уменьшении температуры воздуха время высыхания может увеличиться.

\*\* Фактический расход зависит от впитываемости основания, а также типа и массы приклеиваемого материала, используемого рабочего инструмента.

#### НАЗНАЧЕНИЕ

Дисперсионный клей на водной основе для приклеивания в сухих помещениях всех видов стеклообоев, стеклохолста, а также обоев с акриловой структурой на бумажной основе, флизелиновых, текстильных, виниловых, шелковых обоев и обоев, предназначенных для последующей окраски. Специально подобранные компоненты обеспечивают надежную фиксацию материала на любой поверхности, рекомендованной для оклеивания.

#### УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Подготовленная поверхность должна быть сухой, прочной, впитывающей влагу, а также очищенной от пыли, грязи, остатков старых обоев и других загрязнений. Сильновпитывающие поверхности необходимо обработать паропроницаемой грунтовкой глубокого проникновения GOLDBASTIK BS 02 либо клеем GOLDBASTIK BF 04, разбавленным водой (1:1-1:2). Поверхности, подлежащие оклейке обоями, должны быть выровнены и сглажены, трещины, швы - заделаны шпатлевкой и отшлифованы.
2. Работы следует выполнять при температуре воздуха, клея и поверхности **не ниже +10 °С** и относительной влажности воздуха ниже 80%. **Избегать сквозняков в помещении до полного высыхания клея.**
3. Перед применением перемешать. В процессе работ соблюдать инструкции изготовителя обоев. Нанести клей сплошным равномерным слоем широкой кистью либо валиком в зависимости от типа настенного материала: на обратную

сторону покрытия либо на участок стены шириной 1-2 полосы обоев. Уложить материал, проверить, чтобы в местах стыка обоев было достаточно клея. Тщательно разгладить сверху вниз и от середины к краям, используя щетку или пластмассовый шпатель. Излишки и пятна клея на лицевой стороне обоев сразу же удалить смоченной водой губкой. Возможно нанесение смеси клея и воды в соотношении от 1:1 до 1:2 на лицевую поверхность обоев под окраску для улучшения адгезии к последующим окрасочным слоям и уменьшения расхода краски (ровным однородным слоем без пропусков). При наклеивании стеклохолста необходимо наносить на него сверху еще один слой клея (чтобы стеклохолст пропитался клеем на всю свою толщину и меньше впитывал влагу). В этом случае через 3 минуты удалить излишки клея с поверхности стеклохолста с помощью шпателя.

4. Нанесение каждого последующего отделочного слоя следует осуществлять не ранее, чем через 24 часа после приклеивания материала (предыдущих работ).

#### ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранение и транспортировка при температуре от +5 до +30 °С в заводской невскрытой упаковке. Для морозостойкой модификации (с соответствующей маркировкой на упаковке) допускается транспортное замораживание до 5 циклов, которое не влияет на свойства продукта. Не подвергать воздействию влаги, тепла, прямых солнечных лучей. Пустую тару и остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Малопасное вещество (4-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007). Хранить в недоступном от детей месте. Использовать индивидуальные средства защиты. Избегать контакта с глазами и кожей. При попадании в глаза немедленно не меньше минуты промыть их водой.

#### СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

1. Соответствует требованиям ТУ BY 191905626.001-2013 «Клеи для стеклообоев».
2. Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и



гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на территории Таможенного союза.

3. Не подлежит обязательной сертификации.

4. Качество продукции гарантируется системой управления качеством, сертифицированной по ISO 9001:2015.

*Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения рассматриваемой продукции. По этой причине производитель не несет ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала либо применением материала не по назначению. Успех проведения работ зависит от профессионализма и практического опыта исполнителя работ, так и тщательного исполнения инструкций в настоящем техническом описании. За дополнительной консультацией следует обращаться в отдел по техническому сопровождению GOLBASTIK. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические описания на продукцию без предварительного уведомления. Всегда актуальная информация о продуктах доступна по адресу [www.goldbastik.com](http://www.goldbastik.com).*

