



ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ «ЛЮКС» MODERN

Защитно-отделочная штукатурка В ПМ гипсовая 1СС 0,8 «Люкс» MODERN ручного нанесения СТБ 1263-2001

Защитно-отделочная штукатурка В ПМ гипсовая 1СС 0,8 «Люкс» MODERN машинного нанесения СТБ 1263-2001

- для внутренних работ;
- для ручного и механизированного нанесения;
- для оштукатуривания стен и потолков;
- не требует дополнительного шпатлевания;
- толщина слоя 5-30 мм.



СВОЙСТВА

Оптимально подобранный состав сухой смеси штукатурки гипсовой «Люкс» MODERN на основе гипса, полимерного связующего, наполнителя и специальных добавок позволяет:

- создать благоприятный микроклимат в помещении** для здоровья и самочувствия людей;
- сократить сроки проведения отделочных работ** - продолжать дальнейшие работы можно уже через 3-5 дней;
- обеспечить высокое качество поверхности** и отказаться от дальнейшего шпатлевания (при обработке поверхности методом фильцевания);
- получить слой, устойчивый к образованию усадочных трещин;**
- наносить выравнивающий слой толщиной от 5 до 30 мм за один проход.**

ПРИМЕНЕНИЕ

Штукатурный состав применяется для выравнивания поверхностей потолков, стен и перегородок из различных материалов внутри помещений с нормальным температурно-влажностным режимом эксплуатации. Рекомендуется для ремонтных работ существующих штукатурных слоев, заполнения штроб, трещин, выбоин, сколов штукатурного слоя, а также монтажа штукатурных маяков, и электротехнических изделий.

Виды основания

| Вид основания | Возможность применения |
|---|------------------------|
| Бетон | + |
| Стены из ячеистого бетона | + |
| Стены из силикатных кирпичей и пустотелых блоков | + |
| Стены из керамического кирпича или керамических пустотелых блоков | + |
| Стены из гипсовых блоков | + |
| Цементные, цементно-известковые, гипсовые штукатурки | + |

Виды объектов

| Виды объектов | Возможность применения |
|--|------------------------|
| Жилищное строительство | + |
| Объекты общественного назначения, офисные, здравоохранения | + |
| Промышленное строительство и многоуровневые гаражи | + |
| Промышленные склады | + |
| Торговые объекты | + |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Наименование показателя | Штукатурка гипсовая «Люкс» MODERN |
|--|-----------------------------------|
| Температура применения, °C | от +5 до +25 |
| Температура эксплуатации, °C | от 0 до +70 |
| Насыпная плотность, кг/м ³ | 850 |
| Средняя плотность раствора, кг/м ³ | 1100 |
| Толщина одного слоя: - на стенах, мм - на потолках, мм | 5-30 5-15 |
| Расход на 1 мм толщины слоя, кг/м ² | 1,0 - 1,2 |
| Пропорция размешивания (вода/сухая смесь) | 0,62-0,65л/1кг 18,5-19,5л/30кг |
| Время использования раствора, мин | 60 |
| Адгезия, МПа, не менее | 0,4 |
| Водоудерживающая способность, %, не менее | 95 |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/м·ч·Па, не менее | 0,03 |

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

При хранении и транспортировании необходимо организовать защиту мешков от атмосферных осадков и механического повреждения. Транспортировать и хранить смесь в заводской упаковке (бумажных мешках) в сухих условиях (на поддонах). Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с даты изготовления.

Настоящая информация представляет основные данные, касающиеся применения продукта и не освобождает от обязанности выполнения работ в соответствии со строительными нормами и правилами по технике безопасности. Дата актуализации: 02.07.2017.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



таифун

ПТ ООО «Тайфун»
Республика Беларусь, 230003
г. Гродно, ул. Аульская, 18
Тел. +375(152) 99-14-11 - приемная,
+375(29) 344-60-66 - тех. отдел
www.taifun.by